

# GALVAB

## GALVANISANT A FROID ANTI-ROUILLE

- *Revêtement galvanisant à froid d'aspect brillant.*
- *Permet le dépôt d'une couche de zinc qui protège les pièces de l'oxydation et de la corrosion.*
- *Protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudures.*
- *Résiste à des températures de + 400°C en pointe, 250/300°C en continu.*
- *Le revêtement contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec.*
- *Très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.*
- *Dispose d'une excellente tenue aux produits chimiques (excepté aux acides) et aux intempéries.*
- *Sèche rapidement.*
- *Ses propriétés antirouille peuvent en faire une couche d'apprêt idéale avant les opérations de peinture.*

### UTILISATIONS :

Utilisé pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, aciers, tôles, galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, rails, bouées, glissières de sécurité, ...

### MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol, tête en bas, pendant 60 secondes (décollement de la bille à l'intérieur de l'aérosol).

Pulvériser le spray à 20cm de la partie à protéger après l'avoir préalablement brossée, décalaminée et dégraissée.

A appliquer en couches croisées.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Séchage : environ 1 heure au toucher.

Application d'une couche de peinture possible 3 à 4 heures après le traitement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux - Odeur : solvant - Point éclair : < 0°C - Gaz propulseur ininflammable

**CONDITIONNEMENT :** Disponible en Aérosol de 400ml net – Carton de 12 Aérosols.

**STOCKAGE :** Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

**PRECAUTIONS :** Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles