

DECOPLAS

VERNIS PLASTIFIANT INCOLORE ISOLANT, ANTI-CORROSION ET DE TROPICALISATION

- Vernis acrylique incolore, brillant, souple, transparent, hydrophobe et très résistant.
- Résiste aux intempéries, aux rayons ultra-violet.
- Tenue en température : - 40°C à + 150°C. Peut résister à 180°C en pointe.
- Excellente tenue au brouillard salin et chaleur humide

UTILISATIONS :

Le vernis plastifiant a été formulé pour la protection des circuits imprimés, des ensembles électroniques montés, des ensembles électriques. Il protège efficacement les circuits imprimés et autres ensembles électroniques, contre les milieux agressifs : chaleur humide, air salin, vapeurs, huiles... Après un séchage rapide, le vernis est thermo soudable.

Il est également adapté à la plastification et la protection des documents papier, carton.

Sans danger pour les encres cuites.

Ses propriétés filmogènes anticorrosion permettent un traitement contre l'oxydation des métaux courants : cuivre, laiton, fer, fonte, aluminium, alliages légers...



MODE D'EMPLOI :

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser à environ 20 cm, sur une surface propre et dégraissée.
- Appliquer en plusieurs couches fines, uniformes et croisées. 2 à 3 passages sont nécessaires pour une protection optimale.
- Laisser sécher environ 30 mn entre 2 couches.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liquide limpide incolore

Densité : 0,90

Résiste aux rayons UV sans jaunir

Épaisseur du film en une couche : 10-15 µ

Sec au toucher : 30 mn

Sec à cœur : 12 H

Tenue en température : - 40°C à + 150°C. Peut résister à 180°C en pointe.

Excellente tenue au brouillard salin et chaleur humide

Volume net : 500 ml

Code douanier : 3208 20 90

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles