

# RESIDUR

## FILM PROTECTEUR TRANSPARENT POUR TOUTES SURFACES POREUSES

- *Evite la pénétration de l'humidité et de la poussière.*
- *Correspond à un Bouche Pores pour surface béton*
- *Résiste à l'eau, aux huiles végétales, et à la plupart des détergents dilués.*
- *Ne résiste pas aux solvants à base benzénique.*
- *Ininflammable.*
- *Odeur très douce.*
- *Laisse sur les sols une pellicule anti-dérapante qui se polymérise.*
- *Résiste à l'usure.*
- *Peut servir de liant pour sols en pierres reconstituées.*

### UTILISATIONS :

Surfaces en granito, terre cuite, pierres et tout revêtement similaire.  
Anti-poussière pour sols en béton.  
Joints de carrelage au sable, ainsi que les sols anciens reconstitués.

### APPLICATIONS :

**RESIDUR** se passe en 2 ou 3 couches suivant le résultat recherché et les supports.

1ère couche, dilué 50/50 avec de l'eau, sert de fixateur

2ème couche : pur.

Bien nettoyer les surfaces à traiter pour l'application du **RESIDUR**.

Appliquer **RESIDUR** sur surfaces propres, sèches, manuellement, en déversant **RESIDUR** par petits dosages et effectuer l'étalement de **RESIDUR** avec une serpillière, une éponge, un balai ou un pinceau très doux.

Sur sols poudreux, pulvériser **RESIDUR** en quantité suffisante pour que l'amalgame soit résistant.

Séchage : 1 heure avant d'étendre une nouvelle couche. Il est recommandé d'attendre 12 heures après la dernière couche pour marcher sur les sols.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : blanc

Densité : 1.02

p H : 8-9

**CONDITIONNEMENT :** Disponible en bidon de 5L, 30L, 60L / fût de 220L

**STOCKAGE :** Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine. **PRECAUTIONS :** Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles