

SODEFLEX

REVÊTEMENT FLEXIBLE ÉTANCHE

- **Mortier bi-composant hydraulique, modifié par des résines qui lui confèrent de la flexibilité.**
- **Protection de surface selon EN 1504-2.**
- **Forme un revêtement adhérent, flexible et étanche.**

UTILISATIONS :

SODEFLEX permet :

- Etanchéité sous carrelage dans les pièces humides.
- Cuvelages en général : parking sous terrains, caves, galeries fosses d'ascenseur ...
- Etanchéité de bassins, réservoirs, piscines.
- Soubassements.
- Collage de cônes béton. Essai d'étanchéité du scellement et essai d'arrachement.
- Tenue à la pression : 10 bars, soit 100m de hauteur d'eau.

APPLICATIONS :

Nature des supports : bétons, briques, agglos.

Etat des supports : propres, sains, dépoussiérés, débarrassés de toutes parties friables, préalablement humidifiés à refus (mais sans flaque lors de l'application).

Préparation : dans une auge, verser le composant B et rajouter progressivement le composant A tout en agitant avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange onctueux et de teinte uniforme. Attendre 3 à 5 minutes avant d'appliquer.

Application : à la lisseuse ou à la brosse en 2 à 3 couches espacées de 12 heures minimum selon les conditions extérieures.

Remarque : Possibilité d'utiliser un non tissé entre 2 couches de mortier pour renforcer la résistance à la déformation.

Durée pratique d'utilisation : 45 min à 1h à 20°C.

Conditions d'emploi : température de 5 à 35°C. Ne pas appliquer sur supports gelés, ou en cas de gel annoncé. Protéger des fortes chaleurs et de la pluie battante pendant les premières heures de séchage. Mise en eau des réservoirs après 7 jours.

Consommation :

1ère couche : 1 à 1.5 kg de mortier gâché / m²

2ème couche : 1 à 1.5 kg de mortier gâché / m² / mm d'épaisseur

Epaisseur d'application : environ 1 à 2 mm par couche selon la porosité du support.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Aspect : liquide blanc

CONDITIONNEMENT : Kit de 23 kg (pré-dosés 18 kg A + 5 kg B).

Composant A : poudre grise (ciment, charges et adjuvants) - Composant B : résine en émulsion

STOCKAGE : 1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

PRECAUTIONS /SECURITE : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.