

AntiCorrosion Cireux

FLUIDE DE PROTECTION LONGUE DUREE

- **Produit compatible avec les lubrifiants.**
- **Excellente adhérence sur les métaux.**
- **Résiste au ruissellement de l'eau et déplace l'humidité.**
- **Sans silicones.**
- **Durée de protection 18 - 24 mois.**

UTILISATIONS :

- Protection en cours d'utilisation, stockage, ou d'expédition sous-emballage de : pièces mécaniques, outillage, instruments de mesure, machines-outils, véhicules de salage, camions, matériels agricoles roulants ...
- Protection de carrosseries, banches de décoffrage, dessous de voitures.
- Protection des peintures et chromes.
- Protection des tôles décapées ou laminées.

APPLICATIONS :

Agiter l'emballage avant prélèvement. Si nécessaire réchauffer (point de solidification du produit +6/8°C). Appliquer pur au trempé, brosse, rouleau ou par pulvérisation. Temps de séchage : 2 à 4 heures environ. Le produit s'élimine facilement avec des solvants type DEPROTEC, SODEGRESS et SOLVASEC, ainsi que par nettoyage sous pression avec un détergent alcalin type SUPERMAX (l'élimination sera facilité en appliquant le produit avec de l'eau chaude).

PRECAUTIONS :

- Vérifier que les joints de l'équipement à protéger sont résistant au white spirit.
- En fonction de l'âge et de la qualité des peintures présentes sur l'équipement du produit, une modification de l'aspect de celles-ci peuvent être constaté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOUVELLE FORMULE :

Composition : Cires spéciales inhibiteurs de corrosion – solvants
Etat physique : Liquide crémeux légèrement thixotropique - Film : crémeux clair
Point d'éclair : 38°C
Rendement : 5 à 10 m²/L (produit pur)
Epaisseur du film : 40 - 45 microns par trempage
Point de solidification : + 6/8°C - Résistance à la température : - 35 à + 85°C
Possibilité de dilution du produit avec du SW100.

STOCKAGE :

Le stockage doit s'effectuer dans son emballage d'origine fermé à température ambiante.



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.