

FOND IMPER NOIR

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE

- *Liquide noir d'étanchéité pulvérisable concentré diluable à l'eau*
- *Destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées.*
- *Présente un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence*
- *Imperméable à l'eau - Perméable à la vapeur d'eau*
- *Résiste aux cycles gel-dégel*
- *Résiste à l'eau, à l'alcool et à la plupart des acides et des bases diluées*
- *Après application, forme une barrière d'étanchéité souple et colorée en noir*
- *Fabriqué en France, Sans Solvant, Sans Odeur, Non Toxique*
- *Produit d'étanchéité contre les remontées capillaires*

UTILISATIONS :

FOND IMPER NOIR est destiné à la protection et à l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 des ouvrages enterrés : travaux de soubassement. Il s'applique sur support légèrement humide et forme un film très souple et élastique.

FOND IMPER NOIR peut être utilisé pour :

- le traitement des soubassements, des vides sanitaires, etc.
- l'imperméabilisation des fondations enterrées en béton ou en maçonnerie enduite,
- la protection des ouvrages enterrés contre les eaux de ruissellement et les eaux agressives.



MODE D'EMPLOI :

1. Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les supports bétons auront au minimum 10 jours de séchage. Pour les supports à base de liant hydraulique, attendre au minimum 28 jours de séchage avant application. Les maçonneries seront convenablement rejointées. Les nids de gravier seront ragrésés.

Il est recommandé pour les murs enterrés d'utiliser un Delta MS pour une protection supplémentaire.

2. Mise en œuvre :

Agiter avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau.

Appliquer **FOND IMPER NOIR** en 2 couches. La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 2 à 24 heures.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

3 – Application

FOND IMPER NOIR s'applique au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau de bas en haut.

Bien homogénéiser et agiter le produit avant application.

L'application de **FOND IMPER NOIR** n'exclut pas en soubassement : un drainage des fondations dans le cas d'arrivée d'eau courante et un cuvelage dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique.

Temps de séchage : 2 heures hors poussière et sec en 6 à 24 heures suivant les conditions climatiques.

4 – Consommation

4 à 5 m² / litre de solution diluée suivant le type de support, soit 0,20 litre à 0,25 litre au m².

Soit pour 2 litres de produit en solution pour 10m².

5 – Finition

Pour une «recouvrabilité», il est conseillé d'effectuer un test préalable. Bonne adhérence des mortiers.

Précautions : Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Le produit ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaing ou la brique. Il s'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec le revêtement pour ne pas altérer la barrière d'étanchéité (utiliser par exemple un Delta MS pour protéger le support).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Etat physique : Liquide

Couleur : Noir - pH : 6

Masse volumique : 1.1 ± 0.01 kg/dm³

Solubilité : Hydrosoluble

Stockage dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec

Le traceur noir est biodégradable à plus de 70% sous 28 jours (OECD 303A) et pourra s'atténuer dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L – Carton de 4x5L

STOCKAGE : Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.