

MaxiBois

MASTIC BOIS A DURCISSEMENT RAPIDE

- *Poudre constituée à 89% de composants minéraux et colles végétales.*
- *Permet de reconstituer les morceaux de bois détériorés ou manquants.*
- *Après durcissement total, il peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté, vernis ...*
- *Il allie la facilité d'utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte adhérence et facile à poncer.*
- *Après utilisation, il assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait.*
- *Permet une remise en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le temps d'immobilisation.*

UTILISATIONS :

MaxiBois est utilisé pour la réparation des bois et dérivés en intérieur : portes, châssis, restauration de meubles ou d'objets d'arts, assemblages, scellements de bois sur maçonnerie, parquets ...
Il est utilisé dans les collectivités, services de maintenance ou de restauration de meubles, antiquaires, parqueteries ...

APPLICATIONS :

Facile à préparer : mélanger 3 doses de poudre avec une dose d'eau.

Appliquer à la spatule.

Durée de vie du mélange en pot fermé : 40 minutes.

Durcit rapidement, aucun retrait. Ponçable après 2 heures (20°C et 40% humidité relative). Nettoyer les outils à l'eau avant durcissement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : poudre - Couleur : bois clair, bois blond, bois exotique, bois foncé

Odeur : cèdre - Densité : environ 2.4 - Température de décomposition : > 650°C

Dureté shores : 60 - Résistance à l'arrachement (NFT 60-062) : 11 kgf/cm²



CONDITIONNEMENT : Disponible en seau de 5kg

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles