

# AQUAPEINT NEW



## ETANCHEITE ANTIDERAPANTE SOUS CARRELAGE

- **Revêtement 100 % étanche et antidérapant**
- **Séchage rapide**
- **S'applique sur les murs et sols**
- **Très forte adhérence sur tous types de support**
- **Compatible avec la plupart des colles à carrelage**
- **Longue résistance dans le temps**
- **Ne contient pas de solvant**

### UTILISATION :

**AQUAPEINT NEW** est un revêtement à haute teneur en copolymère acrylique élastique et une silice haut de gamme, de mise en œuvre facile et qui donne après séchage un film étanche, imperméable, antidérapant et d'accroche forte pour recevoir un carrelage. **AQUAPEINT NEW** est prêt à l'emploi et s'applique à froid sur tous les supports spécifiés en épousant la forme, formant ainsi un film continu élastique sans faille.

**AQUAPEINT NEW** ne contient pas de solvant et peut être utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxique ou inflammable. **AQUAPEINT NEW** dispose d'une très forte capacité d'adhérence sur les supports secs ou légèrement humides spécifiés.

**AQUAPEINT NEW** est un système de protection à l'eau sous carrelage des cuisines, douches, douches dites à l'italienne, douches à jet hydro massant, saunas, sanitaires, terrasses, piscines et bassins...

**AQUAPEINT NEW** est applicable sur les supports usuels du bâtiment, tels que : béton, chapes, carreaux de terre cuite, bétons cellulaires, bois, plaques de plâtre, carreaux de plâtre...

### MODE D'EMPLOI :

#### PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et exemptes de particules non adhérentes, de rouille, de graisse, de boue, de poussière, etc.
- Déflacher le support si nécessaire.
- Les PVC et polyesters seront légèrement poncés afin de créer une rugosité favorisant une meilleure adhérence.
- Les fissures seront préalablement bouchées à l'aide de notre **MASTICOLLE**.

#### MISE EN OEUVRE :

- **AQUAPEINT NEW** est prêt à l'emploi, bien agiter avant l'emploi.
- Laisser sécher entre chaque couche.
- Outils : Rouleau laqueur.

#### APPLICATION :

- Dans tous les cas, **AQUAPEINT NEW** doit être recouvert par de la faïence ou du carrelage.
- Appliquer 2 couches de **AQUAPEINT NEW** pur, à raison de 0,4 à 0,7 kg / m2 selon le support.
- Il est recommandé de bien charger le produit dans les angles, en évitant les excès d'épaisseur.
- **Temps de séchage** : 20 à 30 min entre chaque couche.
- **Temps de recouvrement** : 30 min à 2 heures, selon la température et l'humidité ambiante.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

#### Sur supports très poreux :

- Appliquer une 1ère couche supplémentaire, diluée de 10% à 20% avec de l'eau, pour bloquer le fond, à raison de 0,2 kg /m<sup>2</sup>.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Bien mélanger avant emploi.
- Les bétons et mortiers neufs auront au moins 28 jours.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : Pâteux rugueux
- Couleur : Bleu
- Viscosité : Environ 100 poises
- Extrait sec : 74 ± 2%
- Densité : 1,43 ± 0,2
- pH : 8 ± 1
- Point éclair : Non concerné (produit à base d'eau)
- Pouvoir couvrant : Très important
- Temps de séchage : 2 heures (dans les conditions normales)
- Températures limite d'application : +5°C à +55°C
- Limite de température de service : 30°C à +90°C
- Solubilité et nettoyage des outils : Frais à l'eau chaude/Sec aux solvants organiques
- Perméabilité à la vapeur d'eau : Nulle
- Miscibilité : Eau
- Fluage : Nul
- Adhérence : Sur de nombreux supports propres
- Élasticité : 400%
- Résistance : Insensible aux variations de températures et aux agents atmosphériques



**CONDITIONNEMENT :** Disponible en seau de 10kg et 20kg.

#### STOCKAGE :

- Éviter l'exposition au gel et aux très fortes températures.
- Conservation : Un an, en emballage d'origine fermé.

#### PRECAUTIONS :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.