

ARMATISSU

ARMATURE (TOILE) POLYESTER NON TISSEE

- *Voile non tissé à maroufler dans le revêtement.*
- *100 % polyester non tissé - 50 g / m²*
- *Excellente résistance et élasticité importante.*
- *Assure un parfait pontage des fissures et des joints importants.*
- *Résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses.*

UTILISATIONS :

ARMATISSU est utilisé pour les fissures et cassures, les joints de dilatation, les solins, les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les toitures en panneaux de contreplaqué agglomérés de bois ou en béton non traité.

APPLICATIONS :

Mise en œuvre :

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable : il doit être propre, sain, sec et solide.

Fissures importantes :

- Ouvrir au préalable la fissure sur une largeur de 10 mm et une profondeur de 15mm.
- Procéder au nettoyage en éliminant toutes les poussières ou impuretés se trouvant entre les lèvres de la fissure.
- Appliquer notre solution de désinfection des fonds du type **DECAM**.
- Appliquer un fond de joint en mousse de polyéthylène ou autre qui permet le libre travail du mastic.
- Obturer la fissure avec du mastic polyuréthane et lisser avec une spatule en appuyant pour bien faire adhérer le mastic sur les bords des lèvres de la fissure.
- Laisser sécher environ 48 heures.
- Appliquer une couche épaisse de produit d'étanchéité (**MAX ETANCH / AQUAPEINT**) de part et d'autre de la fissure.
- Poser immédiatement la bande d'**ARMATISSU** sur le produit encore frais, à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau.
- Recouvrir le pontage réalisé d'une deuxième couche de produit d'étanchéité (**MAX ETANCH / AQUAPEINT**).

Fissuration généralisée du support :

- Réparation par entoilage total de la surface à l'aide d'un rouleau d'**ARMATISSU** (largeur = 1 m.).
- Mise en œuvre identique au pontage des fissures.

Recommandations :

- Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'**ARMATISSU** recouvrira la précédente d'au moins 5cm.
- Un toit en terrasse traité avec du **MAX ETANCH** résiste à un trafic léger et occasionnel.

CONDITIONNEMENT :

- Sachets de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 15cm X 10m
- Rouleaux de 1 m x 10 m, 1 m x 50 m



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles