

SodeRouteAqua

PEINTURE POUR MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN




- Peinture à l'eau monocomposant de couleur blanche certifié NF EN 1436 NF2- Equipements de la Route
- Produit de Développement Durable, certifié NF Environnement, non inflammable, non nocif
- Grande facilité de mise en œuvre

UTILISATION

SODEROUTE AQUA s'utilise pour la réalisation de marquages sur revêtements bitumineux.

Par l'ajout de billes ou de charges, le SODEROUTE AQUA permet d'obtenir différentes performances à l'usage tel que des marquages rétro-réfléchissant, anti-dérapante ou une durabilité accrue.

SODEROUTE AQUA est multi-certifié NF2 et permet donc en faisant uniquement varier la technique d'application, le dosage et/ou le produit de saupoudrage de réaliser divers types de travaux répertoriés dans le tableau suivant.

Nature des billes et/ou charges	Dosage (g/m ²)		Caractéristique principale	Numéro de certification Asquer	Résultat
	Produit	Saupoudrage			
MB1.B2. T(P7) Saupoudrées	565	275		1RH839S1	Visibilité de nuit élevée
MB1.A2. T(P7) Saupoudrées	550	360		1RH963S1	Durabilité élevée
Varilux	550	345		1H902S3	Forte antiglissance



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

MODE D'EMPLOI

En utilisation simple, sans ajout de charges ou de billes, l'application se réalise avec une machine Airless ou manuellement sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.

En utilisation avec charges ou microbilles, l'application se réalise par saupoudrage du **SODEROUTE AQUA avec les billes adéquates** en une seule passe par machine automotrice muni d'un distributeur microbilles.

Pour le nettoyage du matériel d'application, un simple rinçage à l'eau est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éxtrait sec : 79 %

Densité : 1.70 kg/l

pH : Base Faible

Rétro-réfléchissant :

Durée de vie : 400 000 passages de roues.

Visibilité de nuit : Classe R3

Visibilité de jour : Classe Q2

Adhérence : Classe S1

Durabilité élevée :

Durée de vie attendue : 1 000 000 passages de roues.

Visibilité de nuit : Classe R4

Visibilité de jour : Classe Q2

Adhérence : Classe S2

Forte Antiglissance :

Durée de vie attendue : 1 000 000 passages de roues.

Visibilité de jour : Classe Q3

Adhérence : Classe S3

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles