

# PEINTALU LX81

## PEINTURE ANTICORROSION RESISTANT AUX HAUTES TEMPERATURES <450°C

- *Destiné à protéger le fer et l'acier exposés aux atmosphères humides*
- *Liant silicone, pigments et charges inertes chimiquement stables*

### MODE D'EMPLOI :

- Sur support ferreux : la peinture doit être appliquée sur une surface parfaitement propre, sec, dégraissé, dépoussiéré, exempt de rouille et de calamine. Le sablage est recommandé.
- Sur support galvanisé : un dégraissage et dérochage de la surface est recommandé

Dilution pour application au pistolet :

- Pinceau 5% avec solvant
- Pistolet 10 à 15% avec solvant (visco CA4 25-30)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Rendement : 11-12 m<sup>2</sup>/litre pour un feuillet de 40 microns sec

Aspect du feuillet sec : brillant en teinte alu

Viscosité Krebs à 20°C : 90Ku

Densité : 1.20 + 0.05

Extrait sec : 46.5°C+2%

Séchage : 30 min hors poussière / hygrométrie 60°C / température 20°C

Manipulable après 2 à 3 heures de séchage pour une épaisseur de 40µm feuillet sec.

Les propriétés définitives du film (dureté, adhérence, résistance chimique) ne sont acquises qu'après un chauffage de 2h à 200°C ou de 30 min à 250°C.

Conservation : 6 mois en emballage fermés, à l'abri des températures extrêmes

Classification : AFNOR : Famille 1-classe 4a

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*

1000, Route du Nord - 82000 Montauban  
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13  
[contact@sodeco-sa.fr](mailto:contact@sodeco-sa.fr) - [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr)  
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

