

SODEBOARD

PEINTURE MONOCOMPOSANT POUR LE MATERIEL VINICOLE ET AGRICOLE

- *Matériel en acier et béton (bennes, conquets, rigoles, seaux à vendanges...)*
- *Homologation IANESCO inertie chimique*
- *Resistance aux détergents et ambiances humides*
- *Convient également pour travaux sur béton, enduit de ciment, béton cellulaire (ex : extérieur de cuves)*
- *Ne jamais utiliser pour le stockage de denrées alimentaires*

UTILISATIONS :

Peinture acrylique modifiée. Essai d'alimentarité réalisés sur support inerte par le laboratoire IANESCO.PV.

IANESCO n° 03/5788 pour le blanc et n°03/5789 pour le rouge brun.

Formule applicable au pistolet.

PREPARATION DES FONDS :

Sur fer : un sablage SA 2 ½ est recommandé.

A défaut : dégraissage, décalaminage, bon brossage.

Sur béton : Attendre 4 semaines la prise du béton. Dans tous les cas, neuf ou ancien, on traitera le béton avec notre détergent dégraissant acide DECAPSOL, puis on rincera abondamment à l'eau claire.

MODE D'EMPLOI :

Deux couches sont nécessaires.

Brosse-rouleau : dilution 0 à 5% de diluant HP27

Pistolet : dilution 10 à 15% de diluant HP27

Rendement : 6-8m²/kg soit 8-10m²/L pour un feuillet de 40 microns sec

Nettoyage : avec le diluant HP27

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

Aspect du feuil sec : satiné brillant (brillant spéculaire sous 60° : 65-70%)

Viscosité de livraison : 100 coupe CF4 à 20°C-85/90Ku

Densité : 1.25+0.02 à 20°C

Extrait sec en volume : 55%

Point d'éclair : 32°C

Séchage hygrométrie 60%-température 20°C pour une épaisseur de 40µ feuil sec

Hors poussière : 20 minutes

Manipulable : 60 minutes

Recouvrable : 24h

Liant : acrylique modifié

Pigments inertes, stables aux intempéries et aux produits chimiques

Solvants aromatiques

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

