

# AcryPaint Satine

## EMULSION ACRYLIQUE SATINEE SANS ODEUR

- Pour travaux neufs ou d'entretien avec un résultat de qualité très soigné
- Emulsion légèrement pochée pour la protection et la décoration des maçonneries et des menuiseries.
- Non jaunissant, PANACHE SATIN est lavable et lessivable.
- Classement au feu norme NF P 92507 : M1 sur support incombustible.
- Classification AFNOR - Famille 1 - Classe 7 b 2.
- Produit ininflammable et non toxique. Non soumis à étiquetage de sécurité.

### UTILISATIONS :

AcryPaint Satiné s'applique en intérieur et en extérieur pour travaux neufs, d'entretien ou de rénovation.

### APPLICATIONS :

#### Préparation des fonds :

Les supports et modalités d'application doivent être exempts de gras et de poussière (D.T.U. 59/2).

#### Sur ciment, fibrociment parpaings, béton, briques, plâtre :

- Fonds solides, propres et sains, appliquer :
  - 1ère couche : AcryPaint Satiné dilué de 5 à 10% d'eau
  - 2ème couche : AcryPaint Satiné non dilué
- Fonds anciens, farinant ou de solidité douteuse, après brossage ou lavage haute pression et séchage complet, appliquer : appliquer en 1ère couche un fixateur de fond.

Sur fer nu, appliquer une couche antirouille de SODENIL.

Application : Brosse, rouleau, pistolet airless

Dilution : à l'eau

Séchage : Hygrométrie 60% Température 20°C pour une épaisseur de 40µm feuille sec

Hors poussière 30 minutes

Sec 1 heure

Recouvrable 10 heures

Ne pas appliquer en plein soleil ni par température inférieure à 5°C.

Nettoyer rapidement à l'eau le matériel et les taches.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Viscosité : peinture légèrement thixotrope – 100KU Krebs à 20°C pour le blanc)

Diluant : eau

Aspect du film sec : satiné

Densité : 1,30 + 0,05 à 20°C

Extrait sec en poids : 53% + 2

Rendement théorique : 9 à 10m<sup>2</sup>/litre sur support lissé non absorbant

### STOCKAGE :

Stocker à l'abri du gel, ne pas garder la peinture diluée.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles