

SODEPEINT

PEINTURE LAQUE SATINEE MICROPOREUSE FONGICIDE

- Peinture spécifique pour la protection et la décoration des bois en intérieurs et extérieurs.
- Utilisable en système multicouche : impression, sous-couche, finition.
- Joue vis-à-vis du bois un rôle de régulateur d'humidité, dont l'excès s'élimine jusqu'à stabilisation.
- Sa souplesse, son adhérence, évitent cloquage, écaillage et faïençage provoqués par les variations dimensionnelles du bois.
- La microporosité du SODEPEINT ne peut être efficace que sur des fonds remis nu.
- La présence d'un fongicide algicide assure la protection du film de peinture contre le développement des mousses et des champignons
- Disponible en 5 couleurs.

UTILISATION :

SodePeint s'utilise pour la protection et la décoration de toutes boiseries, intérieures et extérieures.

MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être secs et sains et préparés conformément au DTU 59.1 L'application se fait à la brosse ou au rouleau. Le produit est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucune dilution et se fluidifie par simple agitation. Une finition semi-brillante est possible avec trois couches de **SodePeint**. Une finition brillante se compose de deux couches de **SodePeint** et d'une couche de **IndusLac**.

Bois neufs : les bois tropicaux seront préalablement dégraissés

1ère couche : **SodePeint** dilué à 10 ou 15%

2ème couche : **SodePeint** non dilué

Dilution et nettoyage du matériel : diluant SW 100

Rendement : 9 à 10 m² par litre

Séchage :

4 à 5 heures (température 20°C et hygrométrie : 60 %).

Recouvrable 24 à 36 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanc SP

Aspect : satiné moyen

Extrait sec : 78 %

Densité : 1.30 (+/-0.03)

Point Eclair : > 22 ° C

Viscosité de livraison : 90 à 100 KU

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles