

# DecoProtect Toiture

## PEINTURE DE PROTECTION POUR TOITURES

- Peinture de protection pour toitures type fibrolithe, tuiles, ardoises, contreplaqué extérieur, bois de menuiserie.
- Peinture en phase aqueuse composée de copolymères acryliques et de pigments minéraux très résistants à la lumière, aux intempéries et aux agressions chimiques
- Protège contre le développement des fongis et des mousses
- 4 références couleur disponibles

### UTILISATIONS :

DecoProtect Toiture permet la protection et la décoration des toitures, des constructions en fibrociment ou en tôle galvanisée.

### APPLICATIONS :

#### PREPARATION :

Les supports et modalités d'application doivent être conformes aux Directives de Travail Unifiées (D.T.U. 59/1).

- Appliquer sur fonds bien secs, dégraissés et dépoussiérés.
- Sur ancienne peinture : éliminer les parties non adhérentes et les éventuels agents cryptogamiques.
- Sur anciens supports : prévoir une action avec un dé moussant avant de peindre. Utiliser pour cela le **DECAMOISS**, code **B078**.

#### APPLICATION :

Appliquer en 2 couches sur fond sec et dépoussiéré.

A la brosse, au rouleau ou au pistolet, le produit est prêt à l'emploi.

**SECHAGE** : 30 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Ardoise 7024, Rouge Brique 8012, Tuile Romane SP et vieille Tuile SP 8016.

Aspect du film sec : mat

Viscosité de livraison : 95/105 KU 20 °C

Consistance : thixotropique

Densité : 1,2 à 1,35 environ suivant les teintes

Extrait sec : 50 à 55% selon les teintes

Rendement : 200gr/m2 à 500g/m2 selon porosité du support

Produit non dangereux .Cf. Fiche de Données de Sécurité.

Se conserve 2 ans en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri des températures extrêmes. Craint le gel.

**Classification AFNOR** : famille 1 - classe 7 b 1

Classement au feu norme NF P 92 505, **M1** sur support incombustible.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*