

SodeNil Aqua

PEINTURE PRIMAIRE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE MONO-COMPOSANT

- SodeNil Aqua possède une excellente adhérence sur métaux ferreux et non ferreux.
- Il est recouvrable par tout type de système de peintures et finition en phase aqueuse et solvantée (Epoxy, polyuréthane, acrylique, vinyle, alkyde).
- Il peut être utilisé comme peinture de finition avec aspect mat.
- 2 références couleurs (voir nuancier).
- Respect la norme AFNOR NF T36-005, Famille I Classe 6a.

UTILISATIONS :

SODENIL AQUA est un primaire en phase aqueuse offrant de bonnes qualités anticorrosives pour l'industrie fine, le matériel roulant, le matériel agricole.

Il peut être utilisé en application directe sur l'acier sablé.

MODE D'EMPLOI :

Rendement théorique : 11 m²/kg

Conditions s'emploi : Température : >15°C-Hygrométrie : <85%

Application avec brosse, rouleau ou pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi ou dilution à l'eau, 2% maximum.

Nettoyage du matériel avec de l'eau immédiatement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect du feuil sec : Gris (RAL 7035) et Noir.

Viscosité Krebs à 20°C : 170(±10) Coupe afnor n°4

Point éclair : >100°C

Densité à 20°C : 1.30±0.05

Extrait sec en volume : 44(±2%)

Extrait sec en poids : 57(±2%)

COV : 20g/L

CONDITIONNEMENT :

Pots de 2.5kg et 5kg sur demande.

CONSERVATION :

Emballage d'origine non entamé et stocké à 20°C, environ 12 mois.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles